

Rekord 43

DANE TECHNICZNE	NORMY	Rekord 43
Klasyfikacja		
Klasa użytkowa	ISO 10874 (EN 685)	Klasy:
	Komercyjna	34
	Przemysłowa	43
CHARAKTERYSTYKA		
Grubość całkowita	ISO 24346 (EN 428)	2.50 mm
Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340 (EN 430)	1.20 mm
Waga całkowita	ISO 23997 (EN 430)	3690 g/m ²
Zabezpieczenie powierzchni	-	PUR
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE		
Wgniecenie resztkowe	ISO 24343-1 (EN 433)	≤0.10 mm
Reakcja na ogień	EN 13501-1	B _{f1} s1
Grupa ścieralności	EN 660-1	Grupa T: ≤ 2,0 mm ³
Antypoślizgowość	DIN 51130	R10
	EN 13893	μ ≥ 0.30
Stabilność wymiarów	ISO 23999 (EN 434)	≤ 0.10%
Oddziaływanie nóżek mebli	EN 424	Brak uszkodzeń
Oddziaływanie kółek krzeseł	ISO 4918 (EN 425)	Brak uszkodzeń
Zwijanie pod wpływem ciepła	ISO 23999 (EN 434)	≤ 8mm
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	≤ 2kV
		<10 ⁹ Ω
Odporność chemiczna	ISO 26987 (EN 423)	Bardzo dobra
Emisja VOC po 28 dniach	ISO16000	< 100 µg/m ³
Higiena	-	Dobra, nie przyczynia się do rozprzestrzeniania infekcji
Ogrzewanie podłogowe		Odpowiednia- max 27°C
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥ 6
Forma dostawy	ISO 24341 (EN 426)	ok. 18mb x 2m
Kolory		19

Stan na marzec 2015. Powyższe informacje mogą ulec zmianie.